



## MasterSeal® 934

Гидроизоляционная монтажная лента на основе FPO с одной клеевой поверхностью для установки системы контактной листовой мембраны MasterSeal® 754

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



MasterSeal® 934 – это гидроизоляционная монтажная лента на основе FPO (эластичный полиолефин), с одной стороны покрытая клейким бутилкаучуком. Бутилкаучуковая поверхность оснащена защитной пленкой со швом для легкого снятия.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterSeal® 934 используется при монтаже контактной гидроизоляционной мембраны MasterSeal® 754 в местах нахлестов мембранных листов или для ремонта поврежденных участков.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает быструю и легкую (вручную) приклейку краев мембран MasterSeal 754
- Используется для ремонта поврежденных участков мембраны.
- Отлично сочетается с мембраной MasterSeal® 754.

### ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

При установке контактной гидроизоляционной мембраны MasterSeal® 754, самоклеящаяся лента MasterSeal® 934 приклеивает её края и торцы, используется на поврежденных участках мембраны. Защитную пленку следует снять непосредственно перед приклейкой. Листы мембраны MasterSeal® 754 хорошо соединяются с самоклеящейся поверхностью ленты MasterSeal® 934.

### РАСХОД МАТЕРИАЛА

Зависит от общего размера и сложности проекта.

### УПАКОВКА


Толщина (мм)	0,9
Длина (м)	20
Ширина (мм)	200

### СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения ленты MasterSeal 934 составляет 12 месяцев с даты производства, при условии надлежащего хранения в неоткрытой и неповрежденной заводской упаковке, в сухих условиях и при температуре от +5 °C до +30 °C.

### МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

При работе с продуктом необходимо использовать рабочую одежду, защитные перчатки и очки/маски, соответствующие правилам по охране труда и производственной гигиене. Продукты питания, напитки и сигареты должны содержаться вне рабочей зоны. Хранить вдали от детей. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта.



## MasterSeal® 934

Гидроизоляционная монтажная лента на основе FPO с одной клеевой поверхностью для установки системы контактной листовой мембраны MasterSeal® 754

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание	Полимерная эластичная лента с клеящей поверхностью из бутилкаучука. Бутилкаучуковая лента покрыта защитной пленкой со швом для легкого снятия.	
Состав материала	<u>Основа</u> : эластичный полиолефин <u>Поверхность</u> : самоклеящийся бутилкаучук, высокоэластичный, стойкий к старению. <u>Защита</u> : защитная пленка	
Применение	Склеивание краев при монтаже мембраны <b>MasterSeal 754</b>	
Цвет	Серый	
Ширина	200 мм	
Толщина	0,9 мм (без защитной пленки)	
Масса материала	1130 г/м <sup>2</sup> (с пленкой)	
Устойчивость к воздействию температур: мин./макс.	-50 °C/+60 °C	
Длина рулона	20 метров (альтернативные размеры доступны по запросу)	
Физические свойства	Метод испытаний	Значение
Давление при разрыве: макс.	Внутренний тест	2,4 бар
Разрывная нагрузка, продольная	DIN EN ISO 527-3	145 Н/15 мм
Разрывная нагрузка, поперечная	DIN EN ISO 527-3	146 Н/15 мм
Удлинение при разрыве, продольное направление	DIN EN ISO 527-3	1740%
Удлинение при разрыве, поперечное направление	DIN EN ISO 527-3	1773%
Поглощение энергии при 25% упругости, поперечное направление	DIN EN ISO 527-3	2.81 Н/мм
Поглощение энергии при 50% упругости, поперечное направление	DIN EN ISO 527-3	2.84 Н/мм
Стойкость к продольному отслоению от поверхности из ПВХ	Внутренний тест	>13 Н/20 мм
Химические свойства	Устойчивость к широкому спектру жидких химических веществ	

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки Master Builders Solutions.

Представленная информация основана на нашем текущем опыте и знаниях, имеющихся в компании на сегодняшний день. В связи с наличием многочисленных факторов, влияющих на результат применения материала, информация не подразумевает нашей юридической ответственности. Так как мы не имеем возможности контролировать процесс применения материала и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материала и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данного материала.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальное и достоверное техническое описание материала можно всегда найти на нашем сайте [www.master-builders-solutions.ru](http://www.master-builders-solutions.ru)



## MasterSeal® 934

---

**Гидроизоляционная монтажная лента на основе FPO с одной клеевой поверхностью для установки системы контактной листовой мембраны MasterSeal® 754**

ООО «МБС Строительные системы»  
Офис в Москве: +7 495 225 6436  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397  
Офис в Казани: +7 843 212 5506  
Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779  
Офис в Екатеринбурге: +7912 690 2865  
Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763  
E-mail: [stroysist@mbcc-group.com](mailto:stroysist@mbcc-group.com)  
[www.master-builders-solutions.ru](http://www.master-builders-solutions.ru)  
LD

® = зарегистрированная торговая марка компании, входящей в MBCC Group, во многих странах мира