

MasterTop® 500

Адгезив для бетонных оснований



ОПИСАНИЕ

MasterTop 500 – готовая к применению сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента, модифицированная полимерами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterTop 500 предназначен для создания адгезионного слоя между затвердевшим и свежеложенным бетоном, цементно-песчаным раствором и ремонтными составами.

УПАКОВКА

MasterTop 500 упакован во влагостойкие мешки по 25 кг, на поддоне 56 мешков – 1 400 кг.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения материала в закрытой неповрежденной упаковке 12 месяцев. Не использовать материал из открытых или поврежденных мешков.

Хранить материал в сухом закрытом помещении, защищать от воздействия влаги и не допускать замораживания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая клеящая способность и адгезия к основанию.
- Простота применения.
- Может использоваться на стенах, полах и наклонных поверхностях, внутри и снаружи помещения.
- Однородность с бетонным основанием.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Температура основания, раствора и окружающей среды при проведении работ – от +5°C до +30°C.

1. Подготовка основания

Основание должно быть чистым и прочным, с открытыми порами, обладать впитывающей способностью и иметь достаточную шероховатость. Для покрытий, подвергающихся высоким нагрузкам, прочность при сжатии бетонных оснований должна быть не менее 25 МПа. Слабые и непрочные держащиеся слои бетонного основания, жирные пятна, цементное молоко и другие различного рода загрязнения и вещества, препятствующие адгезии, должны быть тщательно удалены. Плотным и гладким основаниям необходимо придать шероховатость. Для очистки основания и придания шероховатости рекомендуем использовать фрезеровальную или дробеструйную обработку.

2. Насыщение водой

Подготовленное основание необходимо хорошо пропитать водой и поддерживать во влажном состоянии. Непосредственно перед нанесением MasterTop 500 поверхность должна быть влажной, но не мокрой, без свободной воды.

Примечание: перед увлажнением поверхность основания должна быть тщательно обеспылена.

3. Приготовление раствора MasterTop 500

Отмерьте требуемое количество воды (6 литров на 25 кг сухой смеси). Залейте 3/4 воды в емкость для перемешивания. Перемешивание следует осуществлять в бетономешалке принудительно действия или с помощью низкооборотистого миксера со шнековой насадкой. Включите миксер, быстро и непрерывно добавляйте сухую смесь. Перемешивайте в течение 2-3 минут. Добавьте оставшуюся часть воды и перемешивайте еще в течение, по крайней мере, 2 минут до получения однородной смеси, не содержащей комков.

Примечание: Смешивайте лишь такое количество материала MasterTop 500, которое может быть выработано в течение часа. При начале схватывания раствора не перемешивайте и не добавляйте воду или свежий материал. Не использовать материал из поврежденных или открытых мешков.

4. Нанесение раствора MasterTop 500

Раствор MasterTop 500 немедленно нанести на подготовленную поверхность, интенсивно втирая материал щёткой с жестким ворсом в пол или кистью в стену. Сразу после нанесения свежего адгезива, укладывается требуемое покрытие из бетона или раствора («мокрый по мокрому»).

Примечание: Нанесение на большие площади следует производить участками. Работа должна продолжаться с укладкой свежего материала на свежий материал.

Если адгезив высох его необходимо механически удалить до чистого основания и нанести повторно.

MasterTop® 500

Адгезив для бетонных оснований

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Основа материала	портландцемент, полимеры и добавки
Физическое состояние	сухая смесь
Фракции заполнителя	0 – 2,2 мм
Температура использования	от + 5 до + 30°C
Расход	2,5 – 3,0 кг/м ²
Толщина слоя	~ 1,5 мм
Количество воды для затворения	6,0 литров на 25 кг сухой смеси
Время жизни раствора	~ 60 минут при 20°C

Информация технического описания основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технологической поддержки компании ООО «МБС Строительные системы». Так как мы не имеем возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материала и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты покрытия в результате некорректного применения данного продукта. Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.

ООО «МБС Строительные системы»
Офис в Москве: +7 495 225 6436
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397
Офис в Казани: +7 843 212 5506
Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779
Офис в Екатеринбурге: +7912 690 2865
Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763
E-mail: stroysist@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ru