

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaRapid® -46 (MasterX-Seed® 46)

Модификатор твердения для жестких и малоподвижных бетонов на основе суспензии кристаллогидратов силиката кальция (CSH)

ОПИСАНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ

SikaRapid® (MasterX-Seed®) – добавки на основе суспензии синтетически произведенных зерен кристаллогидратов. Разработаны для ускорения процесса гидратации цемента на ранних сроках (ранее 16 часов).

SikaRapid® (MasterX-Seed®) – это уникальная технология создания дополнительных центров кристаллизации, которая значительно повышает раннюю прочность бетона (в интервале до 24 часов), как при низких температурах окружающей среды, тепловой обработке, так и в естественных условиях твердения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaRapid® -46 Seed (MasterX-Seed® 46) образует дополнительные центры кристаллизации гидросиликатов кальция между зёрнами цемента, что значительно ускоряет развитие ранней прочности, пока окончательная микроструктура не достигнет схожих или улучшенных показателей.

SikaRapid® -46 Seed (MasterX-Seed® 46) рекомендуется к применению как в производстве бетона для ЖБИ, для получения ранней прочности изделий, так и в производстве товарного бетона для получения ранней распалубки конструкций. Рекомендуется применение SikaRapid® -46 Seed (MasterX-Seed® 46) в зимний период для ускорения кинетики твердения бетона при низких и отрицательных температурах. Возможно применение для бетона под полы с упрочненным верхним слоем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает значительный набор прочности в течение первых 8–24 часов, который зависит от времени, температуры, вяжущего (типа и содержания) и водоцементного отношения;
- Возможность увеличения оборачиваемости форм благодаря высокой ранней прочности;
- Сокращение продолжительности и/или температуры тепловой обработки, что приводит к экономии энергоресурсов и значительно снижает затраты на тепловую обработку изделий (в теплое время года возможен полный отказ от ТВО), а также увеличению оборачиваемости форм и количества выпускаемой продукции;
- Увеличивая потенциал гидратации, позволяет применять цементы более низких марок;
- Применим для изготовления бетонных смесей, предназначенных для предварительно напряженных конструкций;
- В некоторых случаях возможно применение в качестве противоморозной добавки;
- Сокращение выброса CO₂ при производстве.

Коррозийность — без хлоридов, неагрессивен.

При производстве добавки SikaRapid® -46 Seed (MasterX-Seed® 46) не используется хлорид кальция и другие ингредиенты на основе хлорида. Добавка SikaRapid® -46 Seed (MasterX-Seed® 46) не инициирует и не ускоряет коррозию арматуры в бетоне, предварительно напряженной стали, а также оцинкованных стальных полов и крыш.

ДОЗИРОВКА

Рекомендуемая дозировка 1,0 % – 3,0 % от массы цемента.

Точное количество добавки следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нельзя добавлять в сухую смесь! Следует вводить добавку вместе с водой затворения (предпочтительно с последней третью воды). В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.

СОВМЕСТИМОСТЬ

SikaRapid® -46 Seed (MasterX-Seed® 46) целесообразно применять с суперпластификаторами на основе эфиров поликарбоксилатов и полиакрилов серий Sika® ViscoCrete® ACE (MasterGlenium® ACE), Sika® ViscoCrete® SKY (MasterGlenium® SKY), SikaPlast® PH (MasterPolyheed®).

При использовании других добавок необходимо проверить их совместимость с SikaRapid® -46 Seed (MasterX-Seed® 46).

Показатель	Значение показателя
Внешний вид	Однородная жидкость, цвет от белого до светло-коричневого
Плотность при 20 °С, кг/м ³	1210 – 1270
Водородный показатель, pH	11 ± 2
Содержание Cl-иона, в масс. %, не более	0,1

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки ООО «МБС Строительные системы». Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данного материала.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальное и достоверное техническое описание материала можно всегда найти на нашем сайте www.mbcc.sika.com/ru-ru

ООО «МБС Строительные системы»

Центральный офис в Москве: +7 495 225 6436

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397

Офис в Казани: +7 843 212 5506

Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779

Офис в Екатеринбурге: +7919 390 2370

Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763

E-mail: stroysist@mbcc-group.com

<https://mbcc.sika.com/ru-ru>

Техническое описание продукта

Sika® Rapid® -46 Seed

Февраль 2024, версия 01.01

УПАКОВКА

SikaRapid® -46 Seed (MasterX-Seed® 46) поставляется в 20 кг канистрах, в 1200 кг контейнерах.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Минимальный срок хранения - 12 месяцев при хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не ниже +5°C. Беречь от замерзания! Избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.

Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести к изменению свойств продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. В случае попадания на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.

SikaRapid® -46 Seed (MasterX-Seed® 46) - невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

