

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika® ViscoCrete® GL 129 (MasterGlenium® 129)

Суперпластифицирующая добавка на основе эфира поликарбоксилата с увеличенным временем сохранения подвижности

ОПИСАНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ

Sika® ViscoCrete® (MasterGlenium®) — серия добавок суперпластификаторов на основе эфиров поликарбоксилатов с различными свойствами, специально разработанных для повышенной сохраняемости удобоукладываемости бетонной смеси без задержки схватывания и с ускоренным набором прочности бетона.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Sika® ViscoCrete® GL 129 (MasterGlenium® 129) применяется в производстве как товарного бетона, так и бетона для ЖБИ. Эффективно работает в смесях любого класса подвижности.

Рекомендуется как для производства рядовых бетонов, так и для транспортных и мостовых бетонов с высокими эксплуатационными характеристиками, где требуется продолжительное сохранение подвижности. Подходит для производства высокопрочных и самоуплотняющихся бетонов, а также для смесей, предназначенных для изготовления предварительно напряженных несущих конструкций.

Благодаря специальному составу полимеров в зимний период времени может применяться в качестве комплексной противоморозной добавки для бетона по «теплому» методу.

ОСОБЕННОСТИ

- Sika® ViscoCrete® GL 129 (MasterGlenium® 129) обеспечивает сохраняемость смеси и стабилизирует бетонную смесь, как при низких расходах цемента, так и для высокоподвижных смесей с высоким расходом цемента. Позволяет получать сохраняемость бетонной смеси от 2-х до 3-х часов в зависимости от дозировки и загрязненности материалов.
- Благодаря особенности полимеров в составе обладает улучшенной эффективностью работы с пыленными и глинистыми песками. Применяется при бетонировании конструкций в условиях высокой температуры окружающей среды.
- Благодаря высоким показателям по пластификации позволяет получать высокие значения ранней и конечной прочности.
- Возможность применения как в летний период времени, так и в зимний период в качестве комплексной добавки.
- Рекомендуется для изготовления высокоподвижных и самоуплотняющихся бетонных смесей. Позволяет снизить продолжительность и интенсивность виброуплотнения или полностью отказаться от него.
- Подходит для изготовления бетонных смесей, предназначенных для предварительно напряженных конструкций.
- Не содержит хлоридов или компонентов, вызывающих коррозию арматуры.

ДОЗИРОВКА

Общая дозировка 0,3 % - 2,0 % от массы цемента. Подборы рекомендуем начинать с дозировок 0,6 % - 0,8 % от массы цемента для стандартных решений и 0,8 % - 1,0 % для высокоподвижных с высокими значениями сохраняемости. Точное количество добавки зависит от применяемых материалов и следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нельзя добавлять в сухую смесь! Следует вводить добавку вместе с водой затворения (предпочтительно с последней третью воды). Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды. В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.

Показатель	Значение показателя
Внешний вид	Однородная жидкость, цвет от светло-коричневого до темно-коричневого
Плотность при 20 °С, кг/м ³	1060 ± 20
Водородный показатель, рН	8 ± 2
Содержание Cl-иона, в масс. %, не более	0,1

СОВМЕСТИМОСТЬ

Sika® ViscoCrete® GL 129 (MasterGlenium® 129) совместим с воздухововлекающими добавками серии SikaControl® AER (MasterAir®), модификаторами вязкости Sika® Stabilizer (MasterMatrix®), ускорителями твердения SikaRapid® (MasterX-Seed®), линейкой продуктов SikaControl® (MasterLife®) и ингибиторами коррозии Sika® FerroGard® (MasterLife®).

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства - для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки ООО «МБС Строительные системы». Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данного материала. Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальное и достоверное техническое описание материала можно всегда найти на нашем сайте www.mbcc.sika.com/ru-ru

ООО «МБС Строительные системы»

Центральный офис в Москве: +7 495 225 6436

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397

Офис в Казани: +7 843 212 5506

Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779

Офис в Екатеринбурге: +7919 390 2370

Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763

E-mail: stroysist@mbcc-group.com

<https://mbcc.sika.com/ru-ru>

Техническое описание продукта

Sika® ViscoCrete® GL 129

Февраль 2024, версия 01.01

При использовании других добавок необходимо проверить их совместимость с Sika® ViscoCrete® GL 129 (MasterGlenium® 129).

УПАКОВКА

Sika® ViscoCrete® GL 129 (MasterGlenium® 129) поставляется в 20 кг канистрах, в 1000 кг контейнерах и в налив.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Минимальный срок хранения - 12 месяцев при хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5°C, в закрытой емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур. В случае замораживания добавки Sika® ViscoCrete® GL 129 (MasterGlenium® 129) необходимо ее разморозить при температуре +20-30°C в течение суток и тщательно перемешать механически до полного восстановления первоначальной консистенции. Дальнейшее использование материала допускается после проверки плотности и эффективности действия. Несовместимость рекомендуемым условиям хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению свойств продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. В случае попадания на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. Sika® ViscoCrete® GL 129 (MasterGlenium® 129) - невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.