

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# Sika<sup>®</sup> ViscoCrete<sup>®</sup> GL 133 (MasterGlenium<sup>®</sup> 133)

Суперпластифицирующая добавка на основе эфира поликарбоксилата

### ОПИСАНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ

Sika<sup>®</sup> ViscoCrete<sup>®</sup> (MasterGlenium<sup>®</sup>) — серия добавок суперпластификаторов на основе эфиров поликарбоксилатов с различными свойствами, специально разработанных для повышенной сохраняемости удобоукладываемости бетонной смеси без задержки схватывания и с ускоренным набором прочности бетона.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Sika<sup>®</sup> ViscoCrete<sup>®</sup> GL 133 (MasterGlenium<sup>®</sup> 133) разработан для производства рядового товарного бетона. Может применяться в ЖБИ и для производства бетонов с высокими эксплуатационными характеристиками. Рекомендуется для изготовления бетонов различных классов по прочности от В7,5 до В40 и различных марок по удобоукладываемости.

### ОСОБЕННОСТИ

Sika<sup>®</sup> ViscoCrete<sup>®</sup> GL 133 (MasterGlenium<sup>®</sup> 133) является добавкой на основе эфира поликарбоксилата без добавления лигносульфонатов, что позволяет получить бетонные смеси с высокой подвижностью при снижении водоцементного отношения, что позволяет получать бетоны с высокой прочностью или снизить расходы цемента. Обеспечивает сохраняемость смеси и стабилизирует бетонную смесь, как при низких

расходах цемента, так и для высокоподвижных смесей с высоким расходом цемента.

Может применяться для изготовления бетонных смесей, предназначенных для предварительно напряженных конструкций.

Улучшает физические свойства (увеличивает плотность бетона и понижает проницаемость) и, таким образом, долговечность бетона.

Не содержит хлора (не вызывает коррозию арматуры). Не содержит аммиака.

### ДОЗИРОВКА

Общая рекомендуемая дозировка 0,5 % - 2,0 % от массы цемента. Подборы рекомендуем начинать с дозировок 0,7 % - 0,9 % от массы цемента для стандартных решений.

Точное количество добавки зависит от применяемых материалов и следует подбирать в лаборатории путем проведения пробных замесов.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нельзя добавлять в сухую смесь! Следует вводить добавку вместе с водой затворения (предпочтительно с последней третьей воды). Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды.

В любом случае необходимо обеспечивать достаточное время перемешивания после введения добавки.

## СОВМЕСТИМОСТЬ

Sika® ViscoCrete® GL 133 (MasterGlenium® 133) совместим с воздухововлекающими добавками серии SikaControl® AER (MasterAir®), модификаторами вязкости Sika® Stabilizer (MasterMatrix®), ускорителями твердения SikaRapid® (MasterX-Seed®), линейкой продуктов SikaControl® (MasterLife®) и ингибиторами коррозии Sika® FerroGard® (MasterLife®). При использовании других добавок необходимо проверить их совместимость с Sika® ViscoCrete® GL 133 (MasterGlenium® 133).

Показатель	Значение показателя
Внешний вид	Однородная жидкость, цвет от белого до желтого
Плотность при 20 °C, кг/м³	1020 - 1060
Водородный показатель, pH	6 ± 2
Содержание Cl-иона, в масс. %, не более	0,1

## УПАКОВКА

Sika® ViscoCrete® GL 133 (MasterGlenium® 133) поставляется в 20 кг канистрах, в 1000 кг контейнерах и в налив.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

Минимальный срок хранения – 12 месяцев при хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой оригинальной упаковке.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5°C, в закрытой емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей, защищать от высоких температур.

В случае замораживания добавки Sika® ViscoCrete® GL 133 (MasterGlenium® 133) необходимо ее разморозить при температуре +20-30°C в течение суток и тщательно перемешать механически до полного восстановления первоначальной консистенции. Дальнейшее использование материала допускается после проверки плотности и эффективности действия.

Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести к преждевременному повреждению упаковки или изменению свойств продукта.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. В случае попадания на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды.

Sika® ViscoCrete® GL 133 (MasterGlenium® 133) – невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании материала, основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Приведенная информация должна рассматриваться только в качестве общего руководства – для более подробной консультации или обучения, а также в случаях применения, не указанных в данном техническом описании, обращайтесь в локальную службу технологической поддержки ООО «МБС Строительные системы». Компания не несет ответственности за дефекты в результате некорректного применения данного материала.

Поскольку производство наших материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает свою актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у вас действующего на данный момент технического описания. Актуальное и достоверное техническое описание материала можно всегда найти на нашем сайте [www.mbcc.sika.com/ru-ru](http://www.mbcc.sika.com/ru-ru)

ООО «МБС Строительные системы»  
Центральный офис в Москве: +7 495 225 6436  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397  
Офис в Казани: +7 843 212 5506  
Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779  
Офис в Екатеринбурге: +7919 390 2370  
Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763  
E-mail: [stroyist@mbcc-group.com](mailto:stroyist@mbcc-group.com)  
<https://mbcc.sika.com/ru-ru>

Техническое описание продукта  
Sika® ViscoCrete® GL 133  
Февраль 2024, версия 01.01